



Fibre / Faser / Fibre	60 % PE / 40 % PP straight / curled
Fibre Shape	Xtra Spine Technology (XST)
Pile height / Polhöhe / Hauteur de la fibre	ca. 20 mm
# Stitches / Stichzahl / Nœuds	ca. 16 st/10 cm
Production / Produktion / Fabrication	Tufting
Gauge / Teilung / Jauge	3/8"
# Tufts / Noppenzahl / Touffes	ca. 16800 / m ²
Pile weight / Polgewicht / Poids de la fibre	ca. 602 gr / m ²
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	ca. 1572 gr / m ²
Tuft cloth / Tufttuch / Dossier primaire	Polypropylene woven, ca. 170 gr / m ²
Backing / Rücken / Dossier secondaire	Pre coat, ca. 800 gr / m ²
Roll width / Rollbreite / Largeur des rouleaux	200 cm / 400 cm
Roll length / Rolllänge / Longueur des rouleaux	± 50 m
UV Stability / UV Stabilität / Stabilité à la radiation UV	> 3.000 hours UV-A / 6,000 hours XENON
Light fastness / Farbechtheit / Tenue des couleurs	Scale 7 (DIN 54004)
Chlore resistance / Chlorresistent Résistance au chlore	4 – 5 (DIN 54019)
Resistance to sea water / Salzwasserresistent Résistance à l'eau de mer	4 – 5 (DIN 54007)