



2019-04-25

Namn:	Falu Staketfärg	
Typ:	Diffusionsöppen helmatt emulsionsfärg baserad på alkydoljor.	
Art. Nr:	70404, 70504	
Användningsområde:	Målning av staket (OBS rekommenderas ej på tidigare färgsystem som innehåller akrylatbindemedel).	
Förbehandling:	Nytt eller fabriksgrundat virke och tryckimpregnerat virke: Avlägsna all eventuell smuts och damm och säkerställ målningsbart underlag. Måla inte på färskt tryckimpregnerat virke, även fabriksgrundat virke med en fet grundfärg är olämpligt som underlag. Tidigare målade ytor: Borsta ner all löst sittande färg. Tjocka färgskikt skrapas ned. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter på staketet eller om det finns påverkan från fukt. Mjukt rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä (gråträ) tas bort. Var noga med att staketet är torrt innan målning - virket får högst ha en fukthalt av 17 %. Vid andra typer av underlag rådgör med Din färghandlare.	
Målning:	Måla ej om dygnslägsta temperaturen understiger 5°C. Måla inte heller på solvarma ytor eller i direkt solsken. Rör om färgen väl. På nytt virke grunda först med ett skikt förtunnad färg med 10 % vatten. Tidigare målat staket med Falu Staketfärg, Fasadfärg eller Slamfärg färdigstryk med en eller två strykningar till full täckning. Måla tunt och inarbeta färgen väl till god täckning och måla hela panelbrädans längd "vått i vått". Färgen får ej bygga tjocka skikt	
Kulör:	Vit och Faluröd (Vit kulör endast på nytt virke eller på staket målat sedan tidigare i vit kulör)	
Appliceringsmetod:	Pensel	
Färgåtgång:	1 liter räcker 4-6 m ²	Vid torrfilm av 30 – 45 µm. Rekommenderas ej färgskikt över 100µm torrfilm.
Torktider:	Dammtorr 30 minuter Genomtorr efter 1 dygn	Helt vattenfast efter ca 1 vecka
Förtunning:	Vatten. Behöver normalt ej spädas	
Rengöring redskap	Såpa och ljummet vatten.	Arbeta in såpan i penseln, skölj därefter ren penseln med ljummet vatten
Torrhalt :	Tekniska data	
VOC:	Vikttorrhalt: 35±3	Volymtorrhalt: 23%±2
Densitet:	Produktens <3 g/l	Gränsvärde (Kat A/d) 130 g/l (2010)
Glansgrad:	1,1-1,3 Kg/l	
	Helmatt	
Lagring:	Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C	
Lagringstid:	I oöppnad förpackning 2 år	

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper och informationen uppdateras löpande. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

FALU VAPEN FÄRG AB

Adress/Address: Box 7033 S-791 07 Falun, Sweden	Besöksadress/Visitadress: Sundbornsvägen 3 Falun	Tel/Phone: Nat. 023-70 53 50 Int. +46 23 70 53 50	Fax/Facsimile: Nat: 023-351 48 Int. +46 23 351 48	E-mail: faluvapen@rotmotaverken.se	Hemsida: www.faluvapen.com
--	---	--	--	--	---