

MATAKI®

Underlagspapp MB 350

- En vattenavledande underlagstäckning!





Mataki Underlagspapp MB 350

Mataki Underlagspapp MB 350 är en traditionell underlagstäckning (YAP 2200) med en robust infästningsmetod (pappspik igenom båda lagren av produkten). Produkten används som ett enkelt sätt att väderskydda taket och byggnaden under byggtiden samt förhindra kondens och smältvatten att skada byggnaden under brukstiden. Produkten används som vattenavledande underlagstäckning (JSC.111, AMA Hus) och kan utan risk exponeras för väder och vind under byggtiden, dock max två månader. Produkten har en frilagd kant som förhindrar att vatten tränger upp i skarven mellan materialen.

Användningsområde

Mataki MB 350 svarar till kraven enligt AMA HUS 08 som underlag för takpannor, profilerad plåt på läkt samt takshingel. Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom, alltid måste vara ventilerat!

Vattenavledande underlagstäckning

Mataki MB 350 läggs på råspont eller skivmaterial. Se AMA HUS, HSD.1331 för att välja typ av underlag.

Infästning sker med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20x2,8, alternativt 25x2,5 (AMA HUS, ZSE). Dold infästning kan användas om läktning sker omgående och samtliga längsskarvar klistras med Mataki Specialklisters.

Minsta taklutning är 14°. Rådgör med tillverkare av taktäckning (takpannor, shingel etc.) vid val av underlagstäckning. Välj en kraftigare kvalitet (Mataki MB 369 YEP 2500) om man kan förutse stort slitage under

byggtiden eller när produkten används under planplåt/bandtäckning (JSC. 113 och JSC. 114). Skarvning och lagning görs med Mataki Specialklisters (asfaltklisters).

Produktens uppbyggnad

Mataki MB 350 är uppbyggd med en stomme av slitstark polyester som är belagd med oxiderad bitumen. Ytan är täckt med fin sand.

Produktens frilagda kant (en klibbyta) täcks av en releaseremsa av plast. Releasen avlägsnas vid monteringen. Produkten innehåller inga skadliga ämnen och svarar till miljökraven enligt BASTA.

Produktgenskaper

Mataki MB 350 är utvecklad för att möta byggbranschens krav på säkra och beprövade produkter. Produkten svarar till egenskapskraven enligt kap JS (YAP 2200) i AMA HUS 08. Produkten har en förväntad livslängd som svarar till vanligt förekommande taktäckningsmaterial av betong, plåt och bitumen.

Egenskaper	Provningsmetod	Provningsresultat
Vikt/rulle	SS-EN 1849-1	22 kg ± 1
Vattentäthet	SS-EN 1928, metod A	Tät vid 200 mm vp, klass W1
Draghållfasthet - LR - TR	SS-EN 12311-1, metod A	660±130 (N/50mm) 360±70 (N/50mm)
Brottöjning - LR - TR	SS-EN 12311-1, metod A	34±7 (%) 37±7 (%)
Rivhållfasthet - LR - TR	SS-EN 12310-1	95±15 (N) 105±15 (N)
Köldflexibilitet	SS-EN 1109 vid ≤ -15°C	Inga sprickor

Artikelinformation

Mataki MB 350 artikelnummer 5035001 levereras på pall med 36 st rullar. Format 0,67 x 15 meter.

MATAKI®

Box 22, 263 21 Höganäs Tel: 042-33 40 00

www.mataki.com

Denna broschyr utvisar olika användningsområden för vårt produktsortiment. Angivna specifikationer är endast avsedda att ge en allmän hänvisning om vilken produkt som är bäst lämpad för ett givet användningsområde och utgör ingen utfästelse i fråga om produkternas lämplighet, kvalitet, livslängd eller annat i broschyren kommenterat förhållande. Vi reserverar oss för rätten att vid var tid ändra innehållet i denna broschyr.