



TRALL+

Vår lärktrall är i Sibirisk Lärk som är ett tätvuxet träslag med en stor andel av kärnträ. Lärkträ har en naturligt hög rötbeständighet bl a på grund av ett högt innehåll av syra och harts.

Sibirisk Lärk ifrån Kärnsund Wood Link växer i ett område i med permafrost i Sibirien som ger en extremt långsam tillväxt, och en lärktrall med mycket täta årsringar.

Trallvirket är ett helt organiskt material som har en naturlig motståndskraft mot röta helt utan tillförda gifter. Sibirisk Lärk är därför ett extra bra val där människor och inte minst barn kommer i direkt kontakt med altangolvet.

CERTIFERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då kvaliteten och möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

SIBIRISK LÄRK LARIX SIBIRIKA

PROFILER OCH DIMENSIONER

Trall	28 × 120 mm	Slät/Slät
Trall	34 × 145 mm	Slät/Slät
Regel	45 × 45 mm	Hyvlad
Regel	45 × 70 mm	Hyvlad
Regel	45 × 95 mm	Hyvlad
Regel	45 × 120 mm	Hyvlad
Regel	45 × 145 mm	Hyvlad
Regel	45 × 170 mm	Hyvlad
Regel	45 × 195 mm	Hyvlad
Stolpe	70 × 70 mm	Limmad
Stolpe	90 × 90 mm	Limmad

KVALITET

En bättre sortering enligt GOST-standarderna*.

Vår trall är utsorterad i två steg i de bästa kvalitetsklasserna 1 till 3, eller i en sortering även med ett begränsat inslag av klass 4.

Trall i Sibirisk Lärk behöver inte ytbehandlas. Väljer du att inte ytbehandla trallen och rengör trallen regelbundet blir den med tiden vackert silvergrå och smälter då naturligt in i omgivningen.

* GOST-klassificeringen omfattar sex kvalitetsklasser.

MONTERING

Vi rekommenderar ett regelavstånd på 500 mm. Skruva varje trallbräda helt färdig innan montering av nästa bräda påbörjas. Montera trallen med kärnsidan vänd uppåt och med minst 6 mm mellan brädorna. Sörj för god och kontinuerlig luftcirkulation under och igenom den färdiga terrassen.

INFÄSTNING AV SIBIRISK LÄRKTRALL

För infästning skall rostfri trallskruv användas i en kvalitet från A2 till A4, då detta minskar risken för missfärgning. Välj A4-kvalitet i miljöer som innebär större risk för korrosion. Skruvhuvudet skall skruvas ner i nivå med trallytan. Använd självborrande skruv eller förborra för att minimera risken för att sprickor uppstår. Förborra alltid alla skruvar som sätts vid brädornas skarvar. Rekommenderad längd på trallskruven för en 28 mm trall är minst 65 mm. För att tillse att brädornas ändar har rät vinkel och för att minimera sprickbildning i brädornas ändar skall alla brädor ändkas före montering.

KVALITETSKLASSER

Kvalitetsklasser på exportsågtimmer är reglerat i Ryssland enligt GOST 26002-83 vilket inkluderar sorteringsklasser I, II, III, IV, V och VI. Nedan följer en förenklad beskrivning av tillåtna defekter i de olika sorteringsklasserna I-4 för vårt trallvirke i Sibirisk Lärk.

**Klass 1**

Friska kvistar upp till två per meter och med en max diameter på 14mm får förekomma på brädans yta och enstaka mindre på kanterna. Kädlåpor får förekomma i mycket begränsad omfattning. Märg får förekomma i begränsad omfattning. Svartkvist, blåträ eller röta får ej förekomma varken på yta eller kant.

**Klass 2**

Friska kvistar upp till två per meter och med en max diameter på 18mm får förekomma på brädans yta och enstaka mindre på kanterna. Kädlåpor får förekomma i mycket begränsad omfattning. Märg får förekomma i begränsad omfattning. Svartkvist, blåträ eller röta får ej förekomma varken på yta eller kant.

**Klass 3**

Friska kvistar upp till tre stycken per meter och med en max diameter på 25mm får förekomma på brädans yta och i begränsad omfattning på kanterna. Kädlåpor och blåträ får förekomma i begränsad omfattning. Märg får förekomma och svartkvist på kanter får förekomma enstaka. Svartkvist på brädans yta eller röta får ej förekomma.

**Klass 4**

Friska kvistar får förekomma på brädans yta och kanter i obegränsat antal. Svartkvist får förekomma en per meter och enstaka på kanterna. Kädlåpor och märg får förekomma och blåträ och röta får förekomma i begränsad omfattning.