















# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Marmoleum Modular uppfyller kraven enligt EN-ISO 24011





	Tjocklek	EN-ISO 24346	2.5 mm			
	Bostäder - hög	EN-ISO 10874	Klass 23			
	Offentlig miljö - Mycket hög	EN-ISO 10874	Klass 34			
	Industri miljö - Hög	EN-ISO 10874	Klass 43			
	Storlek (längd x bredd)	EN-ISO 24342	25 x 25 cm	50 x 25 cm	50 x 50 cm	75 x 50 cm
	Dimensionsstabilitet	EN-ISO 24342	≤ 0.25 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm
	Intrycksbeständighet	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm			
	Tålighet mot rullande stolshjul	EN 425	Lämplig för kontorsstolar med hjul			
	Ljusbeständighet	EN-ISO 105-B02	Metod 3: blåskala minst 6.			
	Kemikaliebeständighet	EN-ISO 26987	Resistent mot utspädda syror, oljor, fetter och vanliga lösningsmedel såsom sprit, lacknafta etc. Ej resistent mot långvarig påverkan av alkalier.			
	Glödtålighet	EN 1399	Märken i linoleum efter fimpade cigaretter går att ta bort. Slipa försiktigt med sandpapper och lägg på ny ytbehandling. Linoleum smälter inte.			
	Stegsäkerhet	DIN 51130	R9			
	Stegljudsdämpning	EN ISO 717-2	≤ 5 dB			
	Livscykelanalys		LCA säkerställer så låg miljöpåverkan som möjligt.			

Marmoleum Modular uppfyller kraven enligt EN 14041

EN 14041



0200203-DoP-306

	Brandklass	EN 13501-1	Cfl-s1			
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS: ≥ 0.30			
	Värmeledningsförmåga	EN 1815	< 2 kW			
	Elektrisk uppladdning	EN 12524	0.17 W/m-K			